SINTO®

RÉPARER LES MATÉRIAUX EN CONTACT AVEC L'EAU

REFAIRE L'ÉTANCHÉITÉ D'UN SEAU

Temps de travail - 30 minutes

1/ Comment refaire le fond d'un seau et son étanchéité

2/ Gratter tous les résidus de matière rouillée et abîmée

3/ Poncer entièrement le support (intérieur)

4/ Couper le tissu pour le fond et le tour du seau



5/ Effilocher le tissu

6/ Mélanger résine/durcisseur. Se servir du sur-couvercle pour une facilité de dosage.

Dosage : 2% de durcisseur pour 100gr de résine

6/ Bien mélanger pendant 1 mn

8/ Appliquer le mélange à l'aide d'un pinceau sur toutes les surfaces intérieures

9/ Appliquer le tissu sur toutes les faces de l'intérieur du seau

10/ Imprégner le tissu avec le mélange jusqu'à ce qu'il devienne translucide, Chasser l'air avec une raclette métallique

11/ En fonction de la réparation, effectuez 2 fois cette étape, afin d'imperméabiliser et de renforcer totalement le fond du seau

12/ Découvrir le résultat final avec une étanchéité parfaite du seau

PRODUITS SINTO® UTILISÉS

Produits utilisés : **résine, tissu tissé.**

Outils nécessaires : **pinceau, abrasif/ponceuse.**